

NORGIPS STRONG FILLER

NORGIPS®

Гіпс для затирання швів гіпсокартонних плит без стрічки

ОПИС ПРОДУКТУ

- Norgips Strong Filler – це високоякісна полімермодифікована гіпсова фугова суміш, призначена для затирання швів гіпсокартонних плит без використання стрічки або з використанням армуючої стрічки.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Заповнення швів гіпсокартонних плит, укріплених армуючою стрічкою (клас якості поверхні Q1)
- Заповнення швів гіпсокартону без армування армуючою стрічкою, якщо виробник плит допускає таке рішення (клас якості поверхні Q1)
- Фінішне заповнення швів гіпсокартонних плит (клас якості поверхні Q2)
- Тонкошарова шпаклівка поверхонь гіпсокартонних плит і мінеральних основ (клас якості поверхні Q3 і Q4)
- Заповнення пошкоджень і дефектів поверхонь гіпсокартонних плит та гіпсових і цементно-вапняних штукатурок
- Занурення армуючих стрічок і закладення кутників в гіпсокартонні плити

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Тип	4В, що відповідає EN 13963:2014
Реакція на вогонь	A1 – повністю негорючий
Час обробки	70 хвилин
Використання води	7,25-7,5 л/12,5 кг; 2,9-3 л/5 кг
Допустима товщина	до 8 мм при нанесенні одним шаром
Температура застосування	+5 до +25°C
Використання	Використання становить 0,2 кг/м ² (заповнення швів гіпсокартонних плит Q1), 0,1 кг/м ² (фінішне заповнення Q2) і 1 кг/м ² /1 мм (тонкошарове шпаклювання Q3 і Q4)
Термін придатності до використання	6 місяців
Упаковка	Мішок 12,5 кг (72 шт. на палеті), мішок 5 кг (200 шт. на палеті)

ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ

Упак.	Назва	Опис	Упак.	Назва	Опис
	NORGIPS FINISH	Гіпсова штукатурка		NORGIPS EXTRA FINISH	Готова фінішна шпаклювальна маса



Плита + Профіль + **Маса** + Аксесуари = Рішення NORGIPS



ПЕРЕВАГИ

- Може використовуватися у вогнетривких перегородках в діапазоні (Q1 - Q4)
- Можливість затирання стиків гіпсокартонних плит без армування армуючою стрічкою, якщо виробник плит допускає таке рішення
- Ідеальне зчеплення
- Висока ефективність
- Може використовуватися в середовищі з високою вологістю (ванні кімнати, кухні)
- Незначна усадка під час схоплювання
- Висока стійкість до розтріскування
- Можливість шпаклювання цілих поверхонь
- Легке механічне шліфування

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Упаковка [кг]	Кількість на палеті	
	[шт.]	[кг]
12,5	72	900
5	200	1 000

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути несучою, сухою, очищеною від пилу та сипучих частинок.

Перед нанесенням маси на зрізані краї, слід очистити їх від пилу за допомогою мокрого пензля.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Шпаклювальну масу слід поступово насипати в ємкість, наповнену чистою водою в пропорції 0,6 л води на 1 кг сухої суміші, і перемішувати вручну або за допомогою міксерів на малій швидкості до отримання однорідної консистенції. Шпаклювальна маса після змішування з водою повинна бути використана протягом 70 хвилин.

ФІНІШНЕ ШПАКЛЮВАННЯ ШВІВ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

Для отримання структурного шару з'єднання на шви гіпсокартонних плит необхідно нанести шар шпаклівки, а потім занурити в нього армуючу стрічку. Після застигання шару слід нанести другий шар шпаклівки на ширину приблизно 10-15 см (клас якості поверхні Q1). Занурення армуючої стрічки можна не виконувати, якщо виробник плит допускає таке рішення.

Після застигання нанесіть фінішний шар фугованої суміші на шви шириною приблизно 15-20 см. Після висихання видаліть надлишки маси наждачним папером або наждачною сіткою. Щоб отримати поверхню з однорідною структурою, нанесіть по всій поверхні тонкий шар штукатурки товщиною приблизно 0,5-1 мм. Для шліфування всієї поверхні рекомендується використовувати механічні шліфувальні машини.

Максимальна товщина при нанесенні маси одним шаром не повинна перевищувати 8 мм.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Шпаклівку слід використовувати при температурі повітря від +5°C до +25°C.
- Зберігати в сухих приміщеннях на дерев'яних палетах в закритих мішках.
- Для змішування та шпаклювання використовуйте чистий посуд та інструменти з нержавіючої сталі - інакше час обробки скоротиться.
- Термін придатності - 6 місяців.
- Більше інформації на www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава,

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.