

Гіпсова штукатурка для шпаклювання швів гіпсокартонних плит і тонкошарового шпаклювання мінеральних основ



ОПИС ПРОДУКТУ

- Фінішне шпаклювання швів гіпсокартонних плит (Q2)
- Тонкошарове шпаклювання гіпсокартонних плит по усій поверхні (Q3, Q4)
- Виконання гіпсової штукатурки на мінеральних основах
- Заповнення подряпин на поверхнях з мінеральною основою

ПЕРЕВАГИ

- Може використовуватися як фінішна маса для вогнетривких перегородок (Q2, Q3, Q4)
- Ідеальна гладкість поверхні
- Ідеальне зчеплення
- Може використовуватися в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні кімнати, кухні)
- Незначна усадка під час схоплювання
- Висока стійкість до розтріскування

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Тип	B2/20/2 відповідно до EN 13279-1:2008
Реакція на вогонь	A1 – повністю негорючий
Час обробки	60 хвилин
Використання води	11 л / 25 кг
Допустима товщина	0-10 мм при нанесенні одним шаром
Температура застосування	+5 до +25°C
Використання	0,10 кг/м² - шпаклювання швів гіпсокартонних плит Norgips 1,0 кг/мм/м² - шпаклювання усієї поверхні
Термін придатності до використання	12 місяців
Упаковка	Мішок 25 кг (48 шт. на палеті)

ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ

Упак..	Назва	Опис	Упак..	Назва	Опис
	NORGIPS START	Гіпсова шпаклівка		NORGIPS START&FINISH	Двоцільова гіпсова шпаклювальна маса



Плита + Профіль + **Маса** + Аксесуари = Розчин NORGIPS

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Упаковка (кг)	Кількість на палеті	
(кг)	[шт.]	(кг)
25	48	1 200

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути несучою, сухою, очищеною від пилу та сипучих частинок.

Поверхні гіпсокартонних плит не вимагають ґрунтування. Вбираючі мінеральні основи слід зміцнити глибоко проникаючою ґрунтовкою, а гладкі бетонні поверхні - ґрунтовкою для поліпшення зчеплення.

НАНЕСЕННЯ МАСИ

Гіпсова штукатурка Norgips призначена для ручного нанесення. Приготовану масу слід наносити за допомогою відповідних кельм або шпателів з нержавіючих матеріалів шарами максимальною товщиною в один шар до 10 мм. Після висихання поверхню слід відшліфувати вручну або механічно, використовуючи наждачний папір або абразивну сітку із зернистістю від P180 до P240.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Шпаклювальну масу слід поступово насипати в ємність, наповнену чистою водою в пропорції 11 л води на 25 кг сухої суміші, і перемішувати вручну або за допомогою міксерів на малій швидкості до отримання однорідної консистенції. Шпаклювальна маса після змішування з водою повинна бути використана протягом 60 хвилин.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Шпаклівку слід використовувати при температурі повітря від +5°C до +25°C.
- Зберігати в сухих приміщеннях на дерев'яних палетах в закритих мішках.
- Для змішування та шпаклювання використовуйте чистий посуд та інструменти з нержавіючої сталі - інакше час обробки скоротиться.
- Термін придатності - 12 місяців.
- Більше інформації на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.