

NORGIPS BONDING FIX

NORGIPS®

Гіпсовий клей для гіпсокартонних плит та ізоляційних матеріалів



ОПИС ПРОДУКТУ

Гіпсовий клей для гіпсокартонних плит та ізоляційних матеріалів, призначений для приклеювання гіпсокартонних плит, які є сухою штукатуркою, до вертикальних поверхонь всередині будівель.

INTUADED USE

Склеювання гіпсокартонних плит та ізоляційних матеріалів на таких основах: бетонна, гіпсова, цементно-вапняна, піщано-вапняна, керамічна, пінобетонна.

ПЕРЕВАГИ

- Універсальне застосування
- Високе зчеплення з основою
- Може використовуватися в середовищі з високою вологістю (ванні кімнати, кухні)
- Легкий при обробці
- Продовжений час обробки

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Тип	Гіпсовий клей, що відповідає EN 14496:2017
Реакція на вогонь	A1 – повністю негорючий
Час обробки	Мін. 30 хвилин
Температура застосування	від +5°C до 25°C
Зчеплення	> 0,06 МПа
Використання	• 5 кг/м² (приклеювання плит 12,5 мм на купки) • 6 кг/м² (приклеювання плит 9,5 мм на купки)
Термін придатності до використання	6 місяців
Упаковка	Мішок 20 кг, 25 кг, 30 кг

DOPLŇUJÍCÍ VÝUABKY

Упак..	Назва	Опис	Упак..	Назва	Опис
	NORGIPS BETOGRUNT	Ґрунтовка для невбираючих поверхонь, таких як горизонтальні та вертикальні бетонні та залізобетонні елементи		NORGIPS POUAGRUNT	Ґрунтовка для вбираючих поверхонь, таких як пінобетон, керамічні блоки, піщано-вапняні блоки тощо



Плита + Клей + Ґрунт = Розчин NORGIPS

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Упаковка (кг)	Кількість на палеті	
(кг)	[шт.]	(кг)
20	54	1080
25	40	1000
30	40	1200

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути несучою, сухою, очищеною від жиру, пилу та сипучих частинок. Залежно від вбираючої здатності та адгезії основи, перед склеюванням плит, слід заґрунтувати основу, використовуючи NORGIPS POROGRUNT або NORGIPS BETOGRUNT.

ПРИГОТУВАННЯ КЛЕЮ

Гіпсовий клей слід повільно засипати в посудину, наповнену чистою водою, у пропорції 2 кг клею на 1,1 л води.

Через 3 хвилини отриману масу слід перемішати вручну або повільно міксером на малій швидкості до отримання однорідної консистенції.

Приготовану клейову масу слід використати протягом 30 хвилин (у випадку механічного перемішування) або 45 хвилин (у випадку перемішування вручну).

Використання брудного інструменту може скоротити час обробки змішаної маси.

НАНЕСЕННЯ - СУХА ШТУКАТУРКА З ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

Клей слід нанести по краях на тильній поверхні плит. На решту поверхні слід нанести купки діаметром близько 10 см у два ряди з інтервалом 30-35 см. Товщина купок повинна бути мінімум 1,5 см. Клей також можна наносити гребенем 10 мм.

Потім слід встановити плиту вертикально на клини товщиною 1-1,5 см і притиснути її до стіни. Після початку схоплювання не можна змінювати розташування плит.

Стики плит повинні бути оброблені будівельною масою до рівня шпаклювання Q1. Далі, відповідно до вимог, підготовлений таким чином шов підходить для фінішних робіт, визначених як рівень шпаклювання Q2, Q3 або Q4 (див. Супутні товари).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Для досягнення тоншої товщини сухої штукатурки на рівних поверхнях клей BONDING FIX можна замінити шпаклювальною масою NORGIPS START.
- Використовувати при температурі від +5°C до +25°C.
- Стандарт EN 14496:2017 «Клеї на основі гіпсу для багат шарових панелей та гіпсокартонних плит для тепло- та звукоізоляції. Визначення, вимоги та методи випробувань».

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

fax +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.