

NORGIPS START & FINISH

NORGIPS®

Готова шпаклювальна маса двоцільового призначення для обробки швів гіпсокартонних плит та шпаклювання усієї поверхні мінеральних основ



ОПИС ПРОДУКТУ

- Шпаклювання швів гіпсокартонних плит, зміцнених армуючою стрічкою (Q1)
- Фінішне шпаклювання швів гіпсокартонних плит (Q2)
- Тонкошарове шпаклювання гіпсокартонних плит по усій поверхні (Q3, Q4)
- Тонкошарове покриття усієї поверхні з мінеральною основою
- Заповнення подряпин і порожнин на мінеральній основі
- Втискання кутників в системах сухого монтажу
- Шпаклювання видимих кріпильних та обробних елементів
- Шпаклювання поверхонь з низькою адгезією

ПЕРЕВАГИ

- Універсальний продукт, що дозволяє виконувати всі етапи шпаклювання швів гіпсокартонних плит та їх поверхонь (Q1, Q2, Q3, Q4).
- Замінює як будівельні, так і фінішні маси
- Може використовуватися як фінішна маса для вогнетривких перегородок (Q2, Q3, Q4)
- Ідеальне зчеплення
- Може використовуватися в середовищі з високою вологістю (ванні кімнати, кухні)
- Висока стійкість до розтріскування
- Можливе нанесення механічним способом

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Тип	3A, що відповідає EN 13963:2014
Реакція на вогонь	A2-s1, d0 – негорючий
Допустима товщина	0-3 мм при нанесенні одним шаром
Температура застосування	Мін. 10°C
Використання	0,15 кг/м² - шпаклювання швів гіпсокартонних плит Norgips з використанням стрічки (Q1) 0,10 кг/м² - фінішне шпаклювання швів гіпсокартонних плит Norgips (Q2) 1,1 кг/мм/м² - шпаклювання усієї поверхні (Q3, Q4)
Термін придатності до використання	12 місяців
Упаковка	Відра: 3,7 кг (18 або 48 шт. на палеті), 20 кг (8 або 33 шт. на палеті)

ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ

Упак..	Назва	Опис	Упак..	Назва	Опис
	NORGIPS EXTRA FINISH	Готова фінішна шпаклювальна маса		ПАПЕРОВА СТРІЧКА NORGIPS	Стрічка для армування гіпсокартонних плит



Плита + Профіль + **Маса** + Аксесуари = Розчин NORGIPS

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Упаковка (кг)	Кількість на палеті	
(кг)	[шт.]	(кг)
3,7	18	66,6
3,7	48	177,6
20	8	160
20	33	660

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути несучою, сухою, очищеною від жиру, пилу та сипучих частинок. При нанесенні на поверхні з низькою адгезією (наприклад, олійні фарби), перед нанесенням маси їх слід обробити, наприклад, наждачним папером, а потім очистити від пилу та сипучих частинок. Вбираючи та нестійкі основи слід зміцнити глибоко проникаючою ґрунтовкою.

НАНЕСЕННЯ МАСИ

Масу можна наносити як вручну, так і механічним способом. Максимальна товщина при нанесенні маси одним шаром не повинна перевищувати 3 мм.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Перед нанесенням маси її слід злегка перемішати вручну або міксером на малій швидкості. У разі нанесення маси механічним способом, її можна трохи розріджувати, додаючи чисту воду порціями не більше 250 мл для отримання необхідної консистенції. Після додавання води масу слід перемішати. Для нанесення слід використовувати чисті інструменти.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Шпаклівку слід використовувати при температурі повітря та основи мінімум + 10° C. Зберігати в закритій упаковці при температурі від + 1° C до + 35° C, не піддаючи замерзанню або впливу сонячних променів. Після короточасного заморожування продукт розморозити при кімнатній температурі.
- Час висихання шпаклювальної маси залежить від температури і вологості в приміщенні (зазвичай до 12 годин).
- Термін придатності - 12 місяців.
- Більше інформації на www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.