

NORGIPS BETOGRUNT

NORGIPS®

Грунтовка для невбираючих поверхонь
всередині будівель



ОПИС ПРОДУКТУ

- Вирівнювання поглинаючої здатності та покращення зчеплення перед укладанням:
 - гіпсової штукатурки
 - вапняно-цементної штукатурки
 - сухої штукатурки на купках гіпсових клеїв
- Вертикальні та горизонтальні поверхні з бетону або залізобетону

ПЕРЕВАГИ

- Підвищує зчеплення з основою
- Регулює вбираючу здатність поверхні
- Проникна для водяної пари
- Висока стійкість до лужних агентів
- Висока ефективність

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Температура застосування	5 до 30°C
Використання	0,25 кг/м²
Термін придатності до використання	12 місяців
Упаковка	Відро: 15 кг

ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ

Упак..	Назва	Опис	Упак..	Назва	Опис
	NORGIPS BONDING FIX	Гіпсовий клей для гіпсокартонних плит		NORGIPS TML 240	Машинна гіпсова штукатурка з додаванням наповнювачів



Плита + Клей + **Грунтовка** = Розчин NORGIPS
Штукатурка + **Грунтовка** = Розчин NORGIPS

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Упаковка (кг)	Кількість на палеті	
(кг)	[шт.]	(кг)
15	8	120
15	12	180
15	24	360

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути несучою, стійкою, сухою, чистою, очищеною від пилу та сипучих частинок, без масла та інших речовин, що зменшують зчеплення.

Постійні та водонепроникні шари фарби слід обробити (наприклад, наждачним папером) та очистити, а шари, не стійкі до води, - видалити.

Основа, на яку потрібно наносити Norgips Betogrunт, повинна бути належним чином висушена, а її вологість не повинна перевищувати 3%.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Перед початком робіт вміст упаковки слід ретельно перемішати. Ґрунтовку Norgips Betogrunт не слід розчиняти та змішувати з іншими матеріалами.

PRIMING

При нанесенні ґрунтовки мінімальна температура основи і повітря в приміщенні не повинні бути нижчі за + 5 ° C та не повинні перевищувати +30°C.

Ґрунтовку можна наносити за допомогою валика або пензля. Під час нанесення слід не забувати часто перемішувати ґрунтовку для підтримання її однорідності та запобігання осідання піску на дні упаковки. Інструменти слід промити водою відразу після завершення робіт. Засохлу ґрунтовку можна змити розчинником для синтетичних смол або засобом для видалення дисперсійних фарб.

Час висихання ґрунтовки Norgips Betogrunт залежить від поглинаючої здатності основи, температури та відносної вологості повітря в приміщенні, але він становить не менше 12 годин. Провітрювання приміщення скорочує час висихання ґрунтовки, при чому мінімальна температура повітря назовні не повинна бути нижчою за + 5° C.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Відра слід зберігати при температурі не нижчій за +5°C та захищати від безпосереднього впливу сонячного проміння і високих температур.
- Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення.
- Більше інформації на www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.