

ПРОФІЛЬ CW 75

системний з товщиною листового металу 0,6 мм

NORGIPS®

Вертикальний профіль (стовпець)



ОПИС ПРОДУКТУ

Вертикальний профіль (стовпець), виготовлений з оцинкованого листового металу товщиною 0,6 мм.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для виконання перегородок та навісних стін. При використанні з горизонтальними профілями UW, він створює конструкції систем сухого монтажу NORGIPS, тобто перегородки, захисні стіни.

Профілі виготовлені з листового металу товщиною 0,6 мм використовуються в системах із заявленим класом вогнестійкості до REI 180 і з підвищеними вимогами до звукоізоляції, наприклад, для звукоізоляції приміщень.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Міцність на розтягування [Н/мм²]	285
Реакція на вогонь	A1

Рисунок/розміри	Призначення/використання	Вид листового металу	Номінальна товщина листа [мм]	Оцинкування	Категорія корозійної активності
	Для конструкцій з гіпсокартонних плит / приміщення всередині будівель	DX51D	0,6	Z140	C1, C2



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Більша жорсткість.** Менший ризик тріщин - виготовлений з листового металу товщиною 0.6 мм.
- **Пожежна безпека.** Випробуваний у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Звукоізоляція.** Рекомендований для звукоізоляційних систем.
- **Надійне кріплення саморізів в профілі.** Кріплення до листового металу 0,6 мм.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Довжина* [м]	Збірна упаковка [шт.]		Маса одиниці [кг/м]
	Великий пучок	Малий пучок	
2,6	160	16	0,81
3	160	16	0,81
3,5	160	16	0,81
4	160	16	0,81

* Інші розміри, наприклад на замовлення

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Профілі слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарти: PN-EN 14195:2015 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень»; PN-EN ISO 12944-2:2018-02 «Фарби і лаки - Захист від корозії сталевих конструкцій за допомогою захисних малярських систем - Частина 2: Класифікація середовищ»

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.