

ПРОФІЛЬ U 50 з товщиною листового металу 0,5 мм

NORGIPS®

Горизонтальний профіль для криволінійних стін



ОПИС ПРОДУКТУ


Горизонтальний профіль, виготовлений з оцинкованого листового металу товщиною 0.5 мм. Наявний у 2 варіантах ширини: 50 і 75 мм. Профіль має надрізану перемичку, що полегшує монтаж до необхідного вигину.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для виконання перегородок та навісних стін з криволінійним ходом. При використанні з вертикальними профілями (стовпцями) CW, створює конструкцію сухого монтажу NORGIPS.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Міцність на розтягування [Н/мм²]	270 до 500
Реакція на вогонь	A1

Рисунок/розміри	Призначення/ використання	Вид листового металу	Номінальна товщина листа [мм]	Оцинку- вання	Категорія корозійної активності
	Для конструкцій з гіпсокартонних плит: перегородок та навісних стін з криволінійним ходом.	DX51D	0,5	Z140	C1, C2



Плита + **Профіль** + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Мала вага.** Легкі для транспортування.
- **Надрізаний.** Легше вигинання профілю.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Довжина*	Збірна упаковка [шт.]	Маса одиниці
(m)	Пучок	[кг/м]
4	8	0,48

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Профілі слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарти: PN-EN 14195:2015 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень»; PN-EN ISO 12944-2:2018-02 «Фарби і лаки - Захист від корозії сталевих конструкцій за допомогою захисних малярських систем - Частина 2: Класифікація середовищ»

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.