

NORGIPS POROGRUNT

NORGIPS®

Ґрунтовка для вбираючих поверхонь
всередині будівель



ОПИС ПРОДУКТУ

- Вирівнювання поглинаючої здатності та покращення зчеплення перед укладанням:
 - гіпсової штукатурки
 - вапняно-цементної штукатурки
 - сухої штукатурки на купках гіпсових клеїв
- Вертикальні та горизонтальні поверхні з пінобетону, пористої кераміки тощо

ПЕРЕВАГИ

- Підвищує зчеплення з основою
- Регулює вбираючу здатність поверхні
- Проникна для водяної пари
- Висока стійкість до лужних агентів
- Висока ефективність

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Температура застосування	5 до 30°C
Використання	0,1 кг/м ² для пропорції 1:3
Термін придатності до використання	12 місяців
Упаковка	Відро: 15 кг

ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ

Упак..	Назва	Опис	Упак..	Назва	Опис
	NORGIPS BONDING FIX	Гіпсовий клей для гіпсокартонних плит		NORGIPS TML 240	Машинна гіпсова штукатурка з додаванням наповнювачів



Плита + Клей + **Ґрунтовка** = Розчин NORGIPS
Штукатурка + **Ґрунтовка** = Розчин NORGIPS

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Упаковка (кг)	Кількість на палеті	
(кг)	[шт.]	(кг)
15	8	120
15	12	180
15	24	360

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути несучою, стійкою, сухою, чистою, очищеною від пилу та сипучих частинок, без масла та іншого жиру, цвіль, цементного молочка та висолів.

Постійні та водонепроникні шари фарби слід обробити (наприклад, наждачним папером) та очистити, а шари, не стійкі до води, - видалити.

Основа, на яку потрібно наносити Norgips Porogrunт, повинна бути належним чином висушена, а її вологість не повинна перевищувати 3%.

ГРУНТУВАННЯ

Після підбору відповідних пропорцій ретельно перемішайте отриману ґрунтовку. Ґрунтовку Norgips Porogrunт не слід змішувати з іншими матеріалами.

При нанесенні ґрунтовки мінімальна температура основи і повітря в приміщенні не повинні бути нижчі за + 5°C.

Розведену ґрунтовку можна наносити на основу валиком, пензлем або методом розпилення. Інструменти слід промити водою відразу після завершення робіт. Засохлу ґрунтовку можна змити розчинником для синтетичних смол (наприклад, ацетоном, етилацетатом).

Час висихання ґрунтовки Norgips Porogrunт залежить від поглинаючої здатності основи, температури та відносної вологості повітря в приміщенні, але він становить не менше 12 годин. Провітрювання приміщення скорочує час висихання ґрунтовки, при чому мінімальна температура повітря назовні не повинна бути нижчою за + 5°C.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Перед початком робіт вміст упаковки слід ретельно перемішати. Ґрунтовку Norgips Porogrunт слід розбавляти чистою водою у пропорції 1:1, 1:2 або 1:3, залежно від поглинаючої здатності основи. Для керамічних основ рекомендується використовувати пропорцію 1:3, а для основ з високою поглинаючою здатністю (наприклад, пінобетон) - 1:2 або 1:1.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Відра слід зберігати при температурі не нижчій за +5°C.
- Термін придатності - 12 місяців з дати виготовлення.
- Більше інформації на www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропоновані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.